


Hoja de datos del producto SAERTEX-LINER[®] MULTI, TYP S+

Fecha: 30 de enero de 2023

INFORMACIÓN GENERAL		
Grupo de productos	GFK-LINER para aguas residuales	
Línea de productos	SAERTEX-LINER® MULTI	
Diseño	Tipo S+	
Ámbito de utilización	Aguas residuales municipales, aguas pluviales, aguas mixtas	
Material de refuerzo	Aplicación multiaxial de fibra de vidrio	
Tipo de resina	Resina de poliéster no saturada (UP)	
Impregnación	Impregnación previa de fábrica	
Proceso de instalación	Manga fotopolimerizable (UV-CIPP)	
Montaje	Proceso de inserción	
Proceso de colocación	Aire comprimido	
Tabla de presión	Disponible	
Hoja de datos de seguridad de la CE	Disponible	



- 7 a 25° C 12 meses
- 7 a 14° C 3 meses



Hoja de datos del producto SAERTEX-LINER[®] MULTI, TYP S+

Fecha: 30 de enero de 2023

Máxima presión de servicio	Tubería de flujo por gravedad		Hasta 1 bar
Perfil de la tubería antigua	Diversas formas		Circular
Rango de diámetros	DN 150-1.600		DN 250-1.200
Grosor de paredes compuestas	3 mm-15 mm, en intervalos de 1 mm		4 mm-12 mm, en intervalos de 1 mm
Dilatación admisible	≤400: DN + 2% >400: DN + 4%		Bajo pedido
Láminas interiores con función de barrera**	Estándar	FastPlus*	Pressure
Láminas exteriores**	Lámina integrada de protección contra el deslizamiento y la luz y lámina permanente con función de barrera		
Grupo fundamental de materiales conforme a DWA M 144-3	25		
Estructura de la pared	Homologación de Z-42.3-350, Anexos 1 y 2, abZ/AB		

^{*} FastPlus disponible para DN 200 a DN 1500 con un grosor de pared máximo 12 mm

REFUERZO COMPUESTO	
Tipo de fibra de vidrio conforme a DIN 61850	Resistencia permanente a la corrosión y los productos químicos, ECR
Número de capas en colocación multiaxial	2, como mínimo
Peso superficial del vidrio por mm de grosor de pared	1.100 g/m² ± 150 g/m²
Densidad específica conforme a DIN EN ISO 1183-2	1,6 g/cm³ ± 0,5 g/cm³
Contenido en vidrio conforme a DIN EN ISO 1172	≥ 46 % (en relación con la masa)
Dureza Barcol conforme a DIN EN 59	≥ 40 IRHD
Unión longitudinal	Sí
Arrollamiento	No

^{**} Véanse los detalles en la sección «LÁMINAS»



Hoja de datos del producto SAERTEX-LINER® MULTI, TYP S+

Fecha: 30 de enero de 2023

LÁMINAS				
Láminas interiores con función de barrera	Estándar	FastPlus	Pressure	
- Permanencia en el revestimiento	Provisional	Semipermanente	Permanente	
- Materiales	PE/PA	PE/PA, tela no tejida de PET	PE/PA, tela no tejida de PET	
- Grosor	Hasta 200 μm	Hasta 400 μm	Hasta 400 μm	
Lámina exterior de protección contra la luz y el	deslizamiento*, integra	da de manera estánda	r	
- Material	PVC, puntualmer	PVC, puntualmente reforzado con tejido		
- Grosor	Hasta 500 μm	Hasta 500 μm		
Lámina exterior permanente con función de bar	rera			
- Material	PE/PA/PE y tela r	PE/PA/PE y tela no tejida de PP		
- Grosor	Hasta 200 μm	Hasta 200 μm		

^{*} Hasta con DN 600 y un 2,5t., como máximo, de peso del revestimiento, si la tubería antigua está en un estado adecuado, se puede realizar la instalación sin lámina deslizante.

Nota (terminología ISO 11296-4):

- Provisional: La lámina realiza la función durante la instalación y, después, se debe retirar
- Semipermanente: La lámina realiza la función durante la instalación y se deja en el revestimiento
- Permanente: La lámina realiza la función durante la instalación y el servicio y se deja en el revestimiento

COEFICIENTES MECÁNICOS	
Módulo E circunferencial de corta duración conforme a DIN EN 1228 // DIN EN ISO 11296-4:2011	≥ 20 500 N/mm²
Módulo E de flexión de corta duración conforme a DIN EN ISO 11296-4:2011 // DIN EN ISO 178	≥ 16 800 N/mm²
Tensión de flexión de corta duración conforme a DIN EN ISO 11296-4:2011 // DIN EN ISO 178	≥ 270 N/mm²
Módulo E circunferencial de larga duración* _{a 50 años} conforme a DIN EN 761	16 000 N/mm²
Tensión de flexión de larga duración* _{ex 50 años} conforme a DIN EN 761	210 N/mm²
Módulo E circunferencial de larga duración* a 100 años conforme a DIN EN 761	15 600 N/mm²
Tensión de flexión de larga duración* _{a 100 años} conforme a DIN EN 761	205 N/mm²
Factor de reducción A después de 10 000 horas conforme a DIN EN 761	1,28
Factor de reducción A después de 20 000 horas conforme a DIN EN 761	1,31
Tendencia a la deformación después de 24 horas conforme a DIN EN ISO 899-2	≤ 6 %

^{*} Para el cálculo estático de la estabilidad del revestimiento conforme a DWA-A 143-2 se aplican estos valores.